ESTUKO®

ESTUKO® CONKRETAR
ES LA SOLUCIÓN MÁS EFICIENTE A LOS PROBLEMAS DE NIVELADO, ESTÉTICA O PREPARACIÓN PARA RECUBRIMIENTOS EN MUROS.



DESCRIPCIÓN

Estuko elimina las mermas en inventario y reduce el tiempo de colocación mejorando los costos y acabado de los de proyectos.

Estuko combina la experiencia en concreto del más importante productor de concreto premezclado en Puebla y la innovadora tecnología que permite la permanencia de la consistencia para su trabajabilidad y uso durante horas

Es un mortero en estado fresco listo para usarse, con una permanencia de trabajabilidad de 8 a 10 horas y cuyos materiales mejoran el desarollo de adherencia y elimina el agrietamiento.

APLICACIÓN

Para el repello de muros de ladrillo rojo, ladrillo extruido, block de cemento y muros de concreto recién fabricados.



ENTREGA

Disponible en cantidades de acuerdo a las necesidades del cliente, en la ubicación designada para su descarga, a pie de obra con canalón.

VENTAJAS

- No se agrieta ni fisura.
- Mayor velocidad de colocación y menor esfuerzo en la aplicación.
- Elimina inventarios y centraliza la proveduria.
- Potencializa la mano de obra y elimina los tiempos de fabricación.
- Excelente adherencia, no hay desprendimiento.
- Acabado rústico o semi-liso según el terminado que se requiera.
- Elimina las mermas por desperdicio de material y elimina los tiempos por preparación de la mezcla.
- Garantiza la homogenidad y uniformidad del aspecto y calidad y se garantiza la resistencia mecánica a la compresión de acuerdo a la norma.
- Características superiores de resistencia, gracias a la selección de todos sus materiales.

RECOMENDACIONES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Tener disponible al personal y equipo necesario cuando el mortero llegue a la obra.
En temperaturas ambientales inferiores a los 5° centígrados ambientales extreme los cuidados para proteger al concreto del congelamiento.

Para alcanzar un desarrollo óptimo de las propiedades del mortero, se debe realizar un curado cuidadoso, preferentemente durante 7 días o por lo menos de 3.
No agregar agua por ningún motivo; ni mezclar con otros materiales, pues anula su garantia.

Tener artezas para contener el mortero y protegerlo de la evaporación.
Tener plásticos para protegerlos del viento y sol.

Remezclar ligeramente si existe sangrado.

RESISTENCIA	MASA UNITARIA	CONSISTENCIA DEL MORTERO	TAMAÑO MÁX.DE LOS AGREGADOS
Resistencia a la compresión (fc) de 70 kgf/cm2. La edad de garantía de la resistencia son 28 días de acuerdo con la NMX C 155 en concretos de resistencia normal, para concretos de fraguado rápido son 14 días. NMX C 021 ONNCCE-2015.	En estado fresco 1400 a 1700 a kg/m^3	Extensibilidad: 45 cm a 65. Cono invertido	2.36 mm

SUGERENCIAS PARA UN BUEN SERVICIO

Al momento de efectuar su pedido indique claramente la siguiente información:

- Uso que le dará al concreto.
- Resistencia que se requiere.
- Volumen total y frecuencia con que desea lleguen los camiones.
- Dirección de la obra incluyendo nombres de las calles entre las que se ubica y el código postal.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

ESTUKO®

by CONKRETAR

(222) 283 8356

www.conkretar.com